

## Schemat układania płyt

### Ustalenie kierunku ułożenia płyt


Jeżeli na gotowym jastrychu zaplanowano położenie posadzki parkietowej, należy ustalić kierunek jej układania przed rozpoczęciem układania płyt. Standardowy parkiet z klepek układa się zwykle prostopadłe do płyt suchego jastrychu, natomiast parkiet o wzorze jodełkowym lub mozaikę – pod kątem 45°.

### Podsypkę należy układać w kierunku od okna do drzwi




### Płyty pośrednie należy układać w kierunku od drzwi do okna


Jako płyty pośrednie powinny być używane albo płyty gipsowo-kartonowe zgodne z DIN EN 520, albo płyty z wełny mineralnej izolujące od dźwięków uderzowych zgodne z DIN EN 13162, albo miękkie płyty pilśniowe (WF) zgodne z EN 13171.



### Płyty AQUAPANEL® Floor należy układać w kierunku od okna do drzwi




### Parkiet z klepek układać pod kątem 90°, parkiet jodełkowy pod kątem 45° do płyt cementowych suchego jastrychu.



## Układanie podsypki


### Mocowanie progu

Aby materiał nie mógł się wydostawać, należy zamontować w ościeżnicy drzwiowej próg (o szerokości 80 -100 mm). Musi on być tak wysoki jak podsypka w stanie zagęszczonym.



### Ustawienie łąt prowadzących

Należy je rozpocząć od ściany najbardziej oddalonej od drzwi. Rozsypać wzdłuż ściany pas podsypki o szerokości 25 cm aż do wyznaczonej wysokości podsypki (górny punkt), na którym będzie ułożona i wypoziomowana pierwsza łąta prowadząca. Drugi pas podsypki układamy w odległości 2,5 metra do pierwszego pasa.




### Układanie podsypki

Należy wypełnić przestrzeń pomiędzy dwiema łątami prowadzącymi suchą podsypką AQUAPANEL® Levelling Fill. Należy użyć tyle podsypki, ile da się wygładzić bez wchodzenia na nią.



### Usuwanie nadmiaru podsypki

Należy rozpoczynać zawsze od najbardziej oddalonej od drzwi części pomieszczenia. Nie wolno stąpać po ułożonej podsypce. Wnęki, narożniki i obszary między łątą prowadzącą a ścianą należy niwelować za pomocą packi lub krótkiej łąty. Podsypkę należy tylko wygładzić łątą ściągającą, w żadnym przypadku nie wolno jej zagęszczać przez uklepywanie czy ubijanie.



Wskazówka:  
Minimalna grubość warstwy  
podsypki  $\geq 1$  cm

# Wskazówki inst