

AQUAPANEL® | *Cement Board*

Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish



Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish firmy Knauf USG Systems jest wodoodporną masą szpachlową do powierzchni (gładź szpachlowa) o konsystencji pasty, umożliwiającą wykonanie powierzchni o klasie jakości do Q4. Dla wykonawców stanowi nowe i szybsze rozwiązanie do obróbki powierzchni powyżej poziomu płytek.

Nie jest wymagane wykonywanie całopowierzchniowego zbrojenia. Przy zastosowaniu jako powłoka płyt ceramicznych wewnętrznych AQUAPANEL® Cement Board Indoor masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish zapewnia równą i gładką powierzchnię.

Podłoże/obróbka wstępna

Płyty cementowe AQUAPANEL® muszą być mocno zamocowane do nośnej konstrukcji wsporczej, suche, czyste i wolne od pyłu. Podłoże zagruntowane środkami gruntującym do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Grundierung - innen.

Obróbka

Dobrze wymieszać gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish, ewentualnie rozcieńczyć niewielką ilością wody. Używać czystych naczyń i narzędzi (nierdzewna kielnia wygładzania).

Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish nakładana jest jako masa szpachlowa do powierzchni powyżej poziomu płytek (wysokość poziomu płytek > wysokość powierzchni szpachlowania za pomocą gotowej masy szpachlowej AQUAPANEL® Q4 Finish). Gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish należy najpierw zaszpachlować wszystkie tły wkrętów oraz spoiny płyt. W spoinach należy zatopić taśmę kryjącą (np. taśmę z włókna szklanego kryjącą do spoin Knauf Glasfaserfugendeckstreifen). Po wyschnięciu zeszlifować wszystkie nieregularności i ponownie nałożyć gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish.

W celu całościowego zaszpachlowania obszaru niepokrytego płytkami, gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish należy nanosić równomiernie za pomocą packi o szerokości ok. 20 cm (grubość warstwy 0 - 3 mm na operację roboczą). Należy przy tym wypełnić nierówności spoin i wygładzić strukturę powierzchni (w razie konieczności oszlifować po wyschnięciu). W celu uzyskania szczególnie gładkiej powierzchni, nałożyć kolejną warstwę gotowej masy szpachlowej AQUAPANEL® Q4 Finish, a po wyschnięciu wygładzić papierem ściernym (ziarnistość 120 lub drobniejsza).

Gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish można również nakładać na białą masę szpachlową do spoin i powierzchni AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss, jeżeli występują bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości powierzchni.

Do maszynowej obróbki gotowej masy szpachlowej AQUAPANEL® Q4 Finish zalecana jest maszyna PFT Samba XL firmy Knauf.

Nakładanie powłok powierzchniowych

Gotową masę szpachlową AQUAPANEL® Q4 Finish można pokrywać farbami dyspersyjnymi, farbami akrylowymi, dyspersyjnymi farbami silikatowymi i farbami wapiennymi o różnych kolorach.

Zużycie materiału

ok. 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy

Czas obróbki

Obróbka ręczna: ok. 7 - 13 minut (w zależności od jakości powierzchni)

Temperatura obróbki/temperatura otoczenia

Szpachlowanie należy wykonywać po aklimatyzacji płyt cementowych AQUAPANEL® do warunków otoczenia. Temperatury materiału, otoczenia i podłoża nie mogą być niższe niż +10°C.

Dane techniczne

Materiał	syntetyczny środek dyspersyjny, wypełniacze na bazie węgla wapnia i środek stabilizujący
Kolor	biały
Ciężar właściwy	1,7 kg/l

Forma dostawy/składowanie

- wiadro 20 kg
- przechowywać w miejscu suchym, chronić przed zimnem i mrozem
- w zamkniętym naczyniu zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy

Nr artykułu / Item Code 8263